



中华人民共和国国家标准

GB/T 8544—1997

铝及铝合金冷轧带材

Aluminum and aluminium alloy cold rolled strip

1997-06-16 发布

1997-12-01 实施

国家技术监督局 发布

前 言

本标准采用我国最新制定的合金牌号及状态代号。本标准冷轧带材的力学性能、厚度允许偏差等效日本标准 JIS H4000—88。

新版本在下列内容上有较大改变：

- 标准名称由《铝及铝合金带材》变为《铝及铝合金冷轧带材》；
- 本标准按照 GB/T 1.1—1993 标准进行编写。增设“前言”，增加“范围”“引用标准”“合同内容”三章。原标准的第一章“品种”，按 GB/T 1.1 的要求撤销，其各条内容归并到本标准第四章“要求”中的各条中。
- 牌号、状态、规格按合金系重新分档，分为 $1\times\times\times$ 系， $2\times\times\times$ 系， $3\times\times\times$ 系， $5\times\times\times$ 系， $6\times\times\times$ 系。
- 力学性能取消 A、B 两级的分级，完全等效 JIS H4000—88；
- 带材室温拉伸试验用试样采用新国家标准 GB/T 16865—1997 规定的试样；
- 增加了《带卷外形推荐尺寸》，按带材宽度，带卷有套筒，无套筒、卷外径具体要求进行分类；
- 带卷端面整齐度细化为串层、塔形的要求；
- 表面质量规定带材为轧制表面，应加工良好，质地均匀，不应有严重缺陷；用户可以对带材表面另有特殊要求，但需在合同中注明。

本标准从生效之日起，代替 GB 8544—87。

本标准由中国有色金属工业总公司提出。

本标准由中国有色金属工业总公司标准计量研究所负责归口。

本标准主要起草单位：东北轻合金加工厂。

本标准主要起草人：聂俊义、陈兴利、黄永青、王涛、张华。

表 1 牌号、状态和规格

牌 号	状 态	规 格,mm	
		厚 度	宽 度
1 070、1 050 1 100、1 200 1 060	0	>0.2~6.0	60~2 300
	H12、H22	>0.2~4.5	
	H14、H24	>0.2~4.0	
	H16、H26	>0.2~3.5	
	H18	>0.2~3.0	
2 017、2 024	0	0.4~4.0	60~1 500
3 003、3 004	0、H12、H22、H14、H24、 H16、H26、H18、H19	>0.2~3.0	60~2 000
3 105	0、H14、H16、H12、H18	>0.2~3.0	60~2 000
5 005 5 052	0	>0.2~6.0	60~2 000
	H12、H22、H32	>0.2~4.0	
	H14、H24、H34、H16 H26、H36、H18、H19	>0.2~3.0	
5 082	0	>0.2~3.0	60~1 500
	H18、H38、H19、H39	>0.2~0.5	
5 083	0、H22、H32	0.5~3.0	
6 061	0	0.4~6.0	60~1 500

注：需要其他牌号、状态、规格时，由供需双方协商决定。

4.1.1.2 推荐带卷外形尺寸见表 2

表 2 推荐带卷外形尺寸

mm

宽 度	内 径		外 径
	有 套 筒	无 套 筒	
60~2 300	150	150	供需双方协商
	205	205	
	350	350	
	505	505	
	610	610	
	650	650	
	750	750	
注			
1 其他内径规格由供需双方协商解决。			
2 套筒材质、规格应在合同中注明。			

4.1.2 标记示例

用 1 070 合金制作的、H14 状态、厚度为 1.0 mm、宽度为 1 200 mm 的带材标记为：

带 1 070-H14 1.0×1 200 GB/T 8544—1997

4.2 化学成分

4.2.1 带材的化学成分应符合 GB/T 3190 相应合金牌号的规定。

4.2.2 用来制作食品器皿的带材应在合同中注明“食用”字样,铅、镉、砷每个元素的含量不得超过 0.01%。

4.3 尺寸允许偏差

4.3.1 1 070、1 060、1 050、1 100、1 200、3 003、3 105、5 005 带材的厚度允许偏差应符合表 3 的规定。

表 3 1 070、1 060、1 050、1 100、1 200、3 003、3 105、5 005 带材厚度允许偏差 mm

厚 度	宽 度				
	≤450	>450~900	>900~1 400	>1 400~1 800	>1 800~2 300
	允 许 偏 差				
>0.20~0.25	±0.03	±0.04	±0.05	—	—
>0.25~0.45	±0.04	±0.04	±0.05	—	—
>0.45~0.70	±0.04	±0.05	±0.06	±0.08	—
>0.70~0.90	±0.05	±0.05	±0.06	±0.09	±0.13
>0.90~1.10	±0.05	±0.06	±0.08	±0.10	±0.13
>1.10~1.70	±0.06	±0.08	±0.10	±0.13	±0.15
>1.70~1.90	±0.06	±0.08	±0.10	±0.15	±0.20
>1.90~2.40	±0.08	±0.08	±0.10	±0.15	±0.20
>2.40~2.70	±0.09	±0.10	±0.13	±0.18	±0.23
>2.70~3.60	±0.11	±0.11	±0.13	±0.18	±0.23
>3.60~4.50	±0.15	±0.15	±0.20	±0.23	±0.28
>4.50~5.00	±0.18	±0.18	±0.23	±0.28	±0.33
>5.00~6.00	±0.23	±0.23	±0.28	±0.33	±0.38
注					
1 当厚度允许偏差只取正值或负值时,其允许值是表中数值的 2 倍。					
2 规定厚度及宽度以外的尺寸及允许偏差由供需双方协商决定。					

4.3.2 2 017、2 024、3 004、5 052、5 082、5 083、6 061 带材的厚度允许偏差应符合表 4 的规定。

表 4 2 017、2 024、3 004、5 052、5 082、5 083、6 061 带材厚度允许偏差 mm

厚 度	宽 度				
	≤450	>450~900	>900~1 400	>1 400~1 800	>1 800~2 300
	允 许 偏 差				
>0.20~0.25	±0.03	±0.04	±0.06	—	—
>0.25~0.45	±0.04	±0.04	±0.09	—	—
>0.45~0.70	±0.04	±0.05	±0.09	±0.10	—
>0.70~0.90	±0.05	±0.05	±0.10	±0.13	±0.15
>0.90~1.10	±0.05	±0.06	±0.10	±0.13	±0.15
>1.10~1.70	±0.06	±0.08	±0.13	±0.15	±0.18
>1.70~1.90	±0.08	±0.08	±0.13	±0.15	±0.18
>1.90~2.40	±0.09	±0.09	±0.13	±0.15	±0.18
>2.40~2.70	±0.10	±0.10	±0.13	±0.18	±0.20
>2.70~3.20	±0.11	±0.11	±0.13	±0.18	±0.20
>3.20~3.60	±0.11	±0.11	±0.13	±0.30	±0.33

表 4(完)

mm

厚 度	宽 度				
	≤450	>450~900	>900~1 400	>1 400~1 800	>1 800~2 300
	允 许 偏 差				
>3.60~4.50	±0.15	±0.15	±0.20	±0.36	±0.38
>4.50~5.00	±0.18	±0.18	±0.25	±0.41	±0.43
>5.00~6.00	±0.23	±0.23	±0.28	±0.46	±0.46
注 1 当厚度允许偏差只取正值或负值时,其允许值是表中数值的 2 倍。 2 规定厚度及宽度以外的尺寸及允许偏差由供需双方协商决定。					

4.3.3 切边带材的宽度允许偏差应符合表 5 的规定。

表 5 切边带材宽度允许偏差

mm

宽 度	厚 度	
	≤3.2	>3.2~6.0
	宽 度 允 许 偏 差	
≤300	±0.5	—
>300~600	±1.0	±1.0
>600~1 200	±1.5	±2.0
>1 200	±2.0	±2.5
注 1 当宽度允许偏差只为正值或负值时,其允许值为表中数值的 2 倍。 2 不切边供货时,应在合同中注明,宽度允许偏差由供需双方协商。		

4.4 力学性能

带材的室温拉伸试验结果应符合表 6 的规定。

表 6 带材的室温拉伸性能要求

牌 号	状 态	厚 度 mm	抗拉强度 σ_b MPa	规定非比例 伸长应力 $\sigma_{p0.2}$ MPa	伸长率 δ % (50 mm)
1 070 1 060	0	>0.2~0.3	55~95	—	≥15
		>0.3~0.5		—	≥20
		>0.5~0.8		—	≥25
		>0.8~1.3		—	≥30
		>1.3~6.0		—	≥35
		>0.2~0.3	70~110	—	≥2
	H12 或 H22	>0.3~0.5		—	≥4
		>0.5~0.8		—	≥5
		>0.8~1.3		>55	≥6
		>1.3~2.9		>55	≥8
		>2.9~4.5		>55	≥9

表 6(续)

牌号	状态	厚 度 mm	抗拉强度 σ_b MPa	规定非比例 伸长应力 $\sigma_{p0.2}$ MPa	伸长率 δ % (50 mm)
1 070 1 060	H14 或 H24	>0.2~0.3	85~120	—	≥ 1
		>0.3~0.5		—	≥ 2
		>0.5~0.8		—	≥ 3
		>0.8~1.3		>65	≥ 4
		>1.3~2.9		>65	≥ 5
		>2.9~4.0		>65	≥ 6
	H16 或 H26	>0.2~0.5	100~135	—	≥ 1
		>0.5~0.8		—	≥ 2
		>0.8~1.3		>75	≥ 3
		>1.3~3.0		>75	≥ 4
	H18	>0.2~0.5	≥ 120	—	≥ 1
		>0.5~0.8		—	≥ 2
		>0.8~1.3		—	≥ 3
		>1.3~1.5		—	≥ 4
1 050	0	>0.2~0.5	60~100	—	≥ 15
		>0.5~0.8		—	≥ 20
		>0.8~1.3		—	≥ 25
		>1.3~6.0		—	≥ 30
	H12 或 H22	>0.2~0.3	80~120	—	≥ 2
		>0.3~0.5		—	≥ 3
		>0.5~0.8		—	≥ 4
		>0.8~1.3		>65	≥ 6
		>1.3~2.9		>65	≥ 8
		>2.9~4.5		>65	≥ 9
	H14 或 H24	>0.2~0.3	95~125	—	≥ 1
		>0.3~0.5		—	≥ 2
		>0.5~0.8		—	≥ 3
		>0.8~1.3		>75	≥ 4
		>1.3~2.9		>75	≥ 5
		>2.9~4.0		>75	≥ 6
	H16 或 H26	>0.2~0.5	120~145	—	≥ 1
		>0.5~0.8		—	≥ 2
		>0.8~1.3		>85	≥ 3
		>1.3~3.0		>85	≥ 4
	H18	>0.2~0.5	≥ 125	—	≥ 1
		>0.5~0.8		—	≥ 2
		>0.8~1.3		—	≥ 3
		>1.3~1.5		—	≥ 4

表 6(续)

牌号	状态	厚度 mm	抗拉强度 σ_b MPa	规定非比例 伸长应力 $\sigma_{p0.2}$ MPa	伸长率 δ % (50 mm)
1 100 1 200	0	>0.2~0.5	75~110	—	≥ 15
		>0.5~0.8		—	≥ 20
		>0.8~1.3		—	≥ 25
		>1.3~6.0		—	≥ 30
	H12 或 H22	>0.2~0.3	95~125	—	≥ 2
		>0.3~0.5		—	≥ 3
		>0.5~0.8		—	≥ 4
		>0.8~1.3		>75	≥ 6
		>1.3~2.9		>75	≥ 8
		>2.9~4.5		>75	≥ 9
	H14 或 H24	>0.2~0.3	120~145	—	≥ 1
		>0.3~0.5		—	≥ 2
		>0.5~0.8		—	≥ 3
		>0.8~1.3		>95	≥ 4
		>1.3~2.9		>95	≥ 5
		>2.9~4.0		>95	≥ 6
	H16 或 H26	>0.2~0.5	135~165	—	≥ 1
		>0.5~0.8		—	≥ 2
		>0.8~1.3		≥ 120	≥ 3
		>1.3~3.0		≥ 120	≥ 4
	H18	>0.2~0.5	>155	—	≥ 1
		>0.5~0.8		—	≥ 2
		>0.8~1.3		—	≥ 3
		>1.3~1.5		—	≥ 4
2 017	0	0.4~0.5	≤ 215	—	≥ 12
		>0.5~6.0		≤ 110	≥ 12
2 024	0	0.4~0.5	≤ 215	—	≥ 12
		>0.5~6.0		≤ 95	≥ 12
3 003	0	>0.2~0.3	95~125	—	≥ 18
		>0.3~0.8		—	≥ 20
		>0.8~1.3		≥ 35	≥ 23
		>1.3~6.0		≥ 35	≥ 25
	H12 或 H22	>0.2~0.3	120~155	—	≥ 2
		>0.3~0.5		—	≥ 3
		>0.5~0.8		—	≥ 4
		>0.8~1.3		≥ 85	≥ 5
		>1.3~2.9		≥ 85	≥ 6
		>2.9~4.5		≥ 85	≥ 7

表 6(续)

牌号	状态	厚 度 mm	抗拉强度 σ_b MPa	规定非比例 伸长应力 $\sigma_{p0.2}$ MPa	伸长率 δ % (50 mm)
3 003	H14 或 H24	>0.2~0.3	135~175	—	≥ 1
		>0.3~0.5		—	≥ 2
		>0.5~0.8		—	≥ 3
		>0.8~1.3		≥ 120	≥ 4
		>1.3~2.9		≥ 120	≥ 5
		>2.9~4.0		≥ 120	≥ 6
	H16 或 H26	>0.2~0.5	165~205	—	≥ 1
		>0.5~0.8		—	≥ 2
		>0.8~1.3		≥ 145	≥ 3
		>1.3~3.0		≥ 145	≥ 4
	H18	>0.2~0.5	≥ 185	—	≥ 1
		>0.5~0.8		—	≥ 2
		>0.8~1.3		≥ 165	≥ 3
		>1.3~1.5		≥ 165	≥ 4
3 004	0	>0.2~0.5	155~195	—	≥ 10
		>0.5~0.8		—	≥ 14
		>0.8~1.3		≥ 60	≥ 16
		>1.3~6.0		≥ 60	≥ 18
	H12 或 H32	>0.5~0.8	195~245	—	≥ 3
		>0.8~1.3		≥ 145	≥ 4
		>1.3~4.5		≥ 145	≥ 5
	H14 或 H34	>0.2~0.5	225~265	—	≥ 1
		>0.5~0.8		—	≥ 3
		>0.8~1.3		≥ 175	≥ 3
		>1.3~4.0		≥ 175	≥ 4
	H16 或 H36	>0.2~0.5	245~285	—	≥ 1
		>0.5~0.8		—	≥ 2
		>0.8~1.3		≥ 195	≥ 3
		>1.3~3.0		≥ 195	≥ 4
	H18 或 H38	>0.2~0.5	≥ 265	≥ 215	≥ 1
3 105	0	>0.2~0.5	95~145	≥ 35	≥ 16
		>0.5~0.8		≥ 35	≥ 19
		>0.8~1.3		≥ 35	≥ 20
		>1.3~3.0		≥ 35	≥ 20
	H12 或 H22	$\geq 0.3~0.8$	125~175	—	≥ 1
		>0.8~1.6		≥ 110	≥ 2

表 6(续)

牌号	状态	厚 度 mm	抗拉强度 σ_b MPa	规定非比例 伸长应力 $\sigma_{p0.2}$ MPa	伸长率 δ % (50 mm)
3 105	H14 或 H24	$\geq 0.3 \sim 0.8$ $> 0.8 \sim 1.6$	155~195	≥ 125 ≥ 125	≥ 1 ≥ 2
	H16 或 H26	$\geq 0.3 \sim 0.8$ $> 0.8 \sim 1.6$	175~225	— ≥ 145	≥ 1 ≥ 2
	H18	$> 0.2 \sim 0.5$ $> 0.5 \sim 0.8$ $> 0.8 \sim 1.6$	≥ 190	≥ 165 ≥ 165 ≥ 165	≥ 1 ≥ 1 ≥ 2
5 005	0	$\geq 0.5 \sim 0.8$ $> 0.8 \sim 1.3$ $> 1.3 \sim 2.9$ $> 2.9 \sim 6.0$	110~145	— ≥ 35 ≥ 35 ≥ 35	≥ 18 ≥ 20 ≥ 21 ≥ 22
	H12 或 H22 H32	$\geq 0.5 \sim 0.8$ $> 0.8 \sim 1.3$ $> 1.3 \sim 2.9$ $> 2.9 \sim 4.0$	120~155	— ≥ 85 ≥ 85 ≥ 85	≥ 3 ≥ 4 ≥ 6 ≥ 7
	H14 或 H24 H34	$\geq 0.5 \sim 0.8$ $> 0.8 \sim 1.3$ $> 1.3 \sim 2.9$ $> 2.9 \sim 4.0$	135~175	— ≥ 110 ≥ 110 ≥ 110	≥ 1 ≥ 2 ≥ 3 ≥ 5
	H16 或 H26 H36	$\geq 0.5 \sim 0.8$ $> 0.8 \sim 1.3$ $> 1.3 \sim 4.0$	155~195	— ≥ 125 ≥ 125	≥ 1 ≥ 2 ≥ 3
	H18 或 H38	$\geq 0.5 \sim 0.8$ $> 0.8 \sim 1.3$ $> 1.3 \sim 3.0$	≥ 175	—	≥ 1 ≥ 2 ≥ 3
	0	$> 0.2 \sim 0.3$ $> 0.3 \sim 0.5$ $> 0.5 \sim 0.8$ $> 0.8 \sim 1.3$ $> 1.3 \sim 2.9$ $> 2.9 \sim 4.5$	175~215	— — — ≥ 65 ≥ 65 ≥ 65	≥ 14 ≥ 15 ≥ 16 ≥ 18 ≥ 19 ≥ 20
5 052	H12 或 H22 H32	$> 0.2 \sim 0.3$ $> 0.3 \sim 0.5$ $> 0.5 \sim 0.8$ $> 0.8 \sim 1.3$ $> 1.3 \sim 2.9$ $> 2.9 \sim 4.5$	215~265	— — — ≥ 155 ≥ 155 ≥ 155	≥ 3 ≥ 4 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 7 ≥ 9

表 6(完)

牌 号	状 态	厚 度 mm	抗拉强度 σ_b MPa	规定非比例 伸长应力 $\sigma_{p0.2}$ MPa	伸长率 δ % (50 mm)
5 052	H14 或 H24 H34	>0.2~0.5	235~285	—	≥3
		>0.5~0.8		—	≥4
		>0.8~1.3		≥175	≥4
		>1.3~2.9		≥175	≥6
		>2.9~4.0		≥175	≥7
	H16 或 H26、H36	>0.2~0.8	255~305	—	≥3
		>0.8~4.0		≥205	≥4
	H18 H38	>0.2~0.8	≥275	—	≥3
>0.8~3.0			≥225	≥4	
5 082	H19、H39	>0.2~0.5	≥285	—	≥1
	H18、H38	>0.2~0.5	≥335	—	≥1
5 083	0	≥0.5~0.8	275~355	—	≥16
		>0.8~4.0		≥125	≥16
	H22 或 H32	≥0.5~0.8	315~375	—	≥8
		>0.8~2.9	315~375	235~305	≥8
		>2.9~4.0	305~380	215~295	≥12
6 061	0	0.4~0.5	≤145	≤85	≥14
		>0.5~2.9		≤85	≥16
注					
1 对于表中未规定室温拉伸性能要求者,需方要求做拉伸试验时,由供需双方协商决定,并在合同中注明。					
2 抗拉强度的上限值和规定非比例伸长应力不适用于状态为 H22、H24、H26 的带材。					

4.5 表面质量

4.5.1 带材表面为轧制表面,应加工良好,质地均匀。不应有严重擦划伤、金属及非金属压入物等缺陷。

4.5.2 对带材表面如有特殊要求,应在合同中注明。

4.6 其他要求

4.6.1 厚度小于或等于 1.5 mm,卷外径大于 1 000 mm 时,每卷允许有两个接头;厚度大于 1.5 mm,卷外径大于 1 000 mm,每卷允许有一个接头。接头处必须加明显标记。

4.6.2 切边带材端面应整齐,不应有毛刺、裂边;串层不大于 5 mm,塔形不大于 20 mm。

4.6.3 带卷实际过秤交货。

5 试验方法

5.1 化学成分仲裁分析方法

带材的化学成分仲裁分析方法按 GB 6987 进行。

5.2 室温力学性能检验方法

带材室温拉伸试验按 GB 228 的规定进行。

5.3 尺寸测量方法

带材厚度检测,应在距离边缘不小于 10 mm 处,用刻度值不大于 0.01 mm 的千分尺测量;带材宽度、带卷内外径等外观尺寸用相应精度的量具测量。

5.4 表面质量检测方法

表面质量用目测法。

6 检验规则

6.1 检查和验收

6.1.1 带材应由供方技术质量监督部门进行验收。并保证产品质量符合本标准要求。

6.1.2 需方应对收到的带材按本标准的规定进行检验,如检验结果与本标准或订货合同的规定不符时,应在收到产品之日起 1 个月内向供方提出,由供需双方协商解决。如需仲裁,仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

6.2 组批

带材应成批提交验收,每批应由同一合金牌号,同一状态和规格组成。每批重量和卷数不限。

6.3 检验项目

每批带材须进行化学成分、力学性能、外形尺寸偏差、表面质量的检验。

6.4 取样

6.4.1 化学成分分析取样在熔铸时取样;化学成分仲裁分析取样在交货带卷的任意部位取样。

6.4.2 力学性能取样,从每批(炉)中抽取 2% 卷(不少于 2 卷)作拉伸试验。由抽出的卷上每卷切取 3 个样坯。按 GB/T 16865 的有关规定切取试样。

6.5 检验结果的判定

6.5.1 化学成分不合格时,判整批不合格;尺寸偏差和表面质量不合格时,按件报废。

6.5.2 当室温拉伸试验结果有一个试样不合格时,应在该试样所在卷取双倍试样进行重复试验,如仍有一个试样不合格,则该卷报废。其余逐卷试验,合格者交货,不合格者报废。

7 标志、包装、运输、贮存

7.1 标志

7.1.1 在检验合格的带卷上应有牢固的标牌(签),其上注明:

- a) 供方技术监督部门的检印;
- b) 合金牌号;
- c) 供货状态;
- d) 供货规格;
- e) 批卷号;
- f) 卷重。

7.1.2 带材包装标志应符合 GB/T 3199 的规定。

7.2 包装、运输和贮存

包装、运输和贮存应符合 GB/T 3199 的规定。内径大于等于 500 mm 的带卷,在合同中注明包装方式(卧式或立式)。

7.3 质量证明书

每批带材应附有符合本标准的质量证明书,其上注明:

- a) 供方名称;
- b) 产品名称;

- c) 合金牌号;
 - d) 供货状态;
 - e) 供货规格;
 - f) 批号;
 - g) 净重和件数;
 - h) 各项分析检验结果和技术监督部门印记;
 - i) 本标准编号;
 - j) 包装日期。
-

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
铝 及 铝 合 金 冷 轧 带 材
GB/T 8544—1997

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

电 话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*


开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 22 千字
1997年11月第一版 1997年11月第一次印刷
印数 1—800

*

书号: 155066·1-14191 定价 12.00 元

*

标 目 321—31



GB/T 8544—1997